

- Puikiai dengia
- Nenutekantys
- Tvirtai sukimba su pagrindu
- Greitai džiūsta
- Užpildo porėtą paviršių
- Pagerina apdailos dažų dengiamumą

**PASKIRTIS**

Sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems, miegamiesiems ir vaikų kambariams, taip pat biurams ir kitoms viešoms patalpoms. Dažai skirti labai sugeriantiems paviršiams gruntuoti.

PAVIRŠIAI

Tinka tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono ir plytiniais paviršiams, gipskartonio plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams bei glaistyties paviršiams gruntuoti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu "Lavatio", perplaukite švriu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą, taip pat kietą paviršių pašlifuokite šlifavimo popieriumi.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu "Micro" (daliniam glaistymui), "Maxi Base" (gilesniems plyšiams), "Maxi" (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba "Sprutspackel" (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

- Sugeriančius paviršius 1 kartą nugruntuokite gaminiu "Stopgrund". Gruntuokite tolygiu sluoksniu. Apdorojant labai porėtą paviršių, arba gruntuojant puršikliu, dažus galima atskiesti švriu vandeniu (iki 10% tūrio).

DAŽYMAS

- Paviršių dažykite 1–2 kartus tinkamais dažais iš "Bindo" gaminių asortimento.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus darbams
Riškis	akrilo kopolimero lateksas
Tankis	1,40 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	38 %
Blizgumo laipsnis	3, visiškai matiniai
Spalva	balta
Džiūvimo laikas (23°C 50% RH)	nekimba dulks po 1 h kitą sluoksnį galima dengti po 1-2 h
Dengiamumas	5-8 m ² /l (175-280 g/m ²)
Atsparumas drėgnam trynimui	
- SIS 184164	>2000 ciklų
- ISO 11998	21,52 µm (28 d., 200 ciklų), klasė E3

Skiediklis	vanduo
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purškiklis
Purškimas	antgalis 0,021" – 0,027", slėgis 120...230 bar, purškimo kampas 60°
Įrankių valymas	vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	3 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
Pakuotė	5 l / 10 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

**SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO
REKOMENDACIJOS**

- Itin porėtą tinkuotą ir betoninį paviršių nugruntuokite gruntavimo dažais "Stopgrund", "Bindo Base" arba "Master Base", jei reikia, pastaruosius dažus galima atskiesti iki 10% tūrio vaitspirito "Solve W".
- Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako "Binderlack" sluoksniu. Gruntuokite dažų "Master Base" ir vaitspirito "Solve W" mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.
- Gipso plokštes glaistykite ir siūlių juostą tvirtinkite naudodami glaistą "Spackel Medium". Nuglaistytą ir nušlifotą paviršių nugruntuokite baziniais dažais "Start Latex" arba gruntavimo dažais "Bindo Base" arba "Stopgrund".
- Dujų betoną nugruntuokite lako "Binderlack" ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.
- Medinį paviršių gruntuokite dažais "Bindo Base" arba "Master Base", jei reikia, nuglaistykite glaistu "Snickeri" ir lygiai nušlifaukite. Tada paviršių nudažykite apdailos dažais "Master Lux Aqua", "Master Lux" arba "Master".
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes gruntuokite dažais "Bindo Base", tada nudažykite tinkamais apdailos dažais iš "Bindo" asortimento.

- Paviršių su smulkiais įtrūkiais ir plyšiais pirmiausia nugruntuokite dažais "Stopgrund", tada ant drėgno dažų sluoksnio uždėkite vidaus darbams skirtą armavimo audinį ir metodu "drėgnas ant drėgno" nudažykite paviršių dažais "Stopgrund" antrą kartą.
- Anksčiau kalkiniais arba kreidiniais dažais padengtą paviršių nugruntuokite dažų "Silikat Base" ir vandens mišiniu 1:1 arba gruntavimo dažais "Master Base", įpylę į juos 40-50% vaitspirito "Solve W".
- Prastos būklės seną klijinių dažų sluoksnį nuvalykite nuo paviršiaus visiškai, prieš tai sudrėkinkite paviršių vandeniu. Stiprų klijinių dažų sluoksnį nugruntuokite dažais "Master Base", įpylę į juos 20-30 % vaitspirito "Solve W".
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechanškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Nuplaukite paviršių valikliu "Bio-Lavatio", kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Gruntavimo dažus rinkitės atsižvelgdami į pagrindo būklę.
- Suodžiais ir tabako dūmais užterštus paviršius nuplaukite valikliu "Lavatio", kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui nugruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais "Spärrvitt V".

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Švedija.

Importuotojas

UAB "LI Sadolin", Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.