

- Puikiai įsigeria į paviršių
- Neleidžia drėgmei skverbtis į pagrindą
- Apsaugo paviršių nuo saulės spindulių poveikio
- Saugo nuo pamėlynavimo ir pelijimo plitimo
- Tonuojama 40 atspalvių



PASKIRTIS

- Terasoms, platformoms, laiptams, lieptams ir kitiems didesniems (horizontaliems) mediniams paviršiams. Tinka anksčiau alyvuotai minkštai medienai – pušies, eglės, kedro, maumedžio, ir giliai įmirkytai medienai.
- Skirta dekoratyvinei išorinių paviršių apdailai ir apsaugai nuo atmosferos poveikio. Pagerina paviršiaus atsparumą dėvėjimui ir neleidžia skverbtis į medieną drėgmei. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, saugančių nuo pelijimo ir pamėlynavimo.

PAVIRŠIAI

Gaminio savybės geriausiai išryškėja alyvuojant obliuotą medieną, tačiau alyva tinka ir pjautinei (plonai) medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgumo.
- Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“.
- Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliasaute).
- Kad gaminys geriau įsigerėtų į paviršių, šiuurkščiu šepetėliu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papildėjusį medienos sluoksnį.

- Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiuurkščiu šepetėliu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone).
- Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dažant medinį paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

GRUNTAVIMAS

- Naujus medinius paviršius, taip pat paviršius iš minkštos medienos rūšių, prieš alyvuojant būtina gruntuoti!
- Prieš gruntuojant mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia nugruntuoti jį 1–2 bespalvio „Pinotex Base“ sluoksniais. Apdailos sluoksniu paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

TEHNISKIE DATI

Paskirtis	lauko darbams
Rišiklis	alkidas / sėmenų aliejus
Tankis	0,85 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	38 %
Spalva	žr. „Pinotex“ spalvų paletę
Džiūvimo laikas (23 °C, 50% RH)	sausas liečiant po 6 h kitą sluoksnį galima dengti po 12 h
Dengiamumas (1 sluoksnis)	obliuota mediena 10–13 m ² /l (60–80 g/m ²)

Skiediklis	vaitspiritas „Solve W“
Darbo įrankiai	teptukas
Įrankių valymas	vaitspiritas „Solve W“
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	5 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje
Pakuotė	2,5 L / 5 L

ALYVAVIMAS

- Prieš alyvuojant reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai išdžiūvęs.
- Padenkite paviršių 1–2 apsauginės medienos alyvos „Pinotex Terrace Oil“ sluoksniais.
- Paviršių alyvuokite iki įsotinimo; maždaug po 15–20 minučių būtina nuvalykite šluoste į medieną neįsigėrusį alyvos perteklių. Alyvuodami retkarčiais nuvalykite teptuką sausa kempine.
- Kad paviršius būtų atsparesnis, nerekomenduojama naudoti netonuotos alyvos; pigmentai suteikia paviršiui pageidaujamą atspalvį ir geresnę apsaugą nuo atmosferos poveikio (UV spindulių).
- Nuolat naudojamus, saulės ir lietaus veikiamus paviršius reikia alyvuoti kasmet; atliekant profilaktinį alyvavimą nuvalytas paviršius vieną kartą padengiamas gaminiu „Pinotex Terrace Oil“.

PAVIRŠIAUS ALYVAVIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami alyvuoti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, alyvą kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Kadangi apsaugine medienos alyva apdoroto paviršiaus galutinis atspalvis labai priklauso nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius paviršius, rekomenduojama padengti alyva tokios pat rūšies medienos bandinį ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.
- Paviršiaus apdoravimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, į paviršių gali blogai įsigerti fungicidai.
- Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.

Darbo sauga

Nenaudoti šalia atviros liepsnos. Sudėtyje yra sėmenų aliejaus, todėl alyva suteptos atliekos ir audiniai gali savaime užsidegti, juos reikia surinkti ir laikyti nedegiamo inde. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Jei vėdinimas nepakankamas, naudoti asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones. Rekomenduojama naudoti apsauginius drabužius, nitrilines, neoprenines ar lateksines pirštines ir apsauginius akinius. Vengti produkto patekimo į paviršinius vandenį ir dirvožemį; likučių nepilti į kanalizaciją.

Skystis

Veikloji medžiaga toliilfluanidas, CAS Nr. 731-27-1, EB 211-986-9, 0,65 %.

Sudėtyje yra hidrintos sunkiosios naftos.

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra toliilfluanido, butanonoksimo ir kobalto karboksilato. Gali sukelti alergiją. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Sudėtyje yra biocidų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Biocidai yra užregistruoti Cheminių medžiagų registravimo centre.

Gamintojas

„ES Sadolin AS“, Estija

Importuotojas

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

- Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.
- Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Šiltu vandeniu paviršių nuvalyti lengviau. Valykite minkštu šepetėčiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS

- Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetėčiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir palaukite, kol jis išdžius.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Paviršius, kurie liečiasi su gruntu, ir paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone „Impra“. Įmirkymas paviršius nedažomas.
- Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius iki įsotinimo įmirkykite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“, paskui padenkite atitinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste) ir nulakuokite šakoms skirtu laku.
- Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepetėčiu arba šlifavimo popieriumi nuvalykite rūdis ir nugaruntuokite jas dažais „Pansarol Base“.